


PRINCIPALELE MATERIALE PENTRU GARNITURI PLANE



Tesnit BA-202

Garnituri fără azbest, potrivite pentru utilizări generale, inclusiv în contact cu apă (până la temperaturi ridicate) și abur. Fiabilitatea ridicată a etanșării le face ideale pentru utilizarea în domeniul robinetăriei și al instalațiilor de încălzire. Certificat DM 174/04 pentru contact cu apă potabilă.



Tesnit BA-F

Garnituri fără azbest rezistente la temperaturi înalte (până la aproximativ 400°C), recomandate în special pentru abur saturat, gaze, uleiuri, combustibili și acizi slabi. Certificare disponibilă: BAM.



Tesnit BA-50

Garnitură fără azbest ce conține Kevlar și liant NBR de înaltă calitate, cu excelente proprietăți mecanice și flexibilitate bună. Potrivită pentru contact cu apă potabilă, gaze și utilizări generale cu uleiuri și combustibili. Certificată pentru contact cu gaz: DVGW și SVGW. Certificată pentru contact cu apă potabilă: WRAS. Temperatură maximă: 280°C.



Tesnit BA-KTW-G

Garnituri fără azbest de înaltă calitate pentru utilizare universală, realizate din fibre aramidice, materiale anorganice și liant din cauciuc NBR. Potrivite pentru utilizare cu apă potabilă (rece și caldă) și în rețele de gaz. Certificări gaz: DVGW și SVGW. Certificări apă potabilă: KTW-BWGL, WRAS și FDA. Temperatură maximă: 350°C.



Tesnit BA-U

Garnitură fără azbest de înaltă calitate, pentru utilizare universală, conținând Kevlar. Rezistentă la uleiuri, apă, abur, gaze, soluții saline, combustibili, hidrocarburi și agenți frigorifici. Certificări gaz: DVGW și SVGW. Certificare apă potabilă: WRAS. Certificare pentru oxigen: BAM. Temperatură maximă: 350°C.




Reinz AFM 34-2

Garnituri fără azbest de înaltă calitate pentru utilizare universală. Certificare pentru gaz: DVGW. Certificări pentru apă: WRAS și KTW-BWGL.



Tesnit BA-Soft

Garnitură fără azbest cu valori ridicate de compresibilitate și revenire elastică, combinate cu o rezistență termomecanică superioară și o excelentă capacitate de etanșare. Fabricată din fibre sintetice, liant NBR și materiale de umplutură speciale. Rezistentă la uleiuri, combustibili, lubrifianti, aer, abur, agenți frigorifici și multe alte fluide. Potrivită și pentru hidrogen. Certificare gaz: DVGW. Certificare apă potabilă: WRAS. Testată pentru contact cu hidrogen. Temperatură maximă: 350°C.



Klingsil C-4240

Garnituri fără azbest potrivite pentru cerințele specifice ale alimentării cu apă potabilă. Rezistente la fluide necritice precum apă potabilă, apă, uleiuri, combustibili, hidrocarburi și gaze inerte. Realizate din liant NBR (tip pentru apă potabilă) armat cu fibre de celuloză. Certificări disponibile: DIN-DVGW, DVGW H2-ready (ZP 5123), KTW-BWGL, WRAS, ACS și SVGW.



Klingsil C-4400

Garnituri fără azbest cu o gamă largă de aplicații. Fabricate din fibre aramidice legate cu NBR. Rezistente la uleiuri, apă, abur, gaze, soluții saline, combustibili, hidrocarburi și agenți frigorifici. Certificări disponibile: DIN-DVGW, DVGW H2-ready (ZP 5123), KTW-BWGL și SVGW.



Fibră Vulkanite

Garnituri din fibră de celuloză supusă unui proces de keratinizare, care îi conferă caracteristici excepționale de duritate, compactitate și elasticitate. Ideală pentru utilizare la pompe, ca material izolant și în motoare. Certificări: ACS – WRAS – KTW. Temperatură maximă: 90 / 110°C.



Cauciuc TENAX 80/85 SH

Pe bază de cauciuc natural, cu duritate ridicată. Compatibil cu apă și aer. Rezistență mecanică excelentă. Temperatură de funcționare: -30°C / +90°C.



Fibră Mecsint

Garnituri din carton „presspan” de calitate superioară, foarte rigide și rezistente. Potrivite pentru industria electrică, robinetărie și valve. Nu conțin adezivi sau aditivi. Temperatură maximă: 90 / 110°C.

**Cauciuc EPDM PEROXIDIC 75/80 SH**

Cauciuc tratat cu peroxid, cu proprietăți mecanice ridicate.
Temperatură de funcționare: -40°C / +150°C.

**Cauciuc EPDM 80 SH**

Manșon din cauciuc 100% EPDM 80 SH pentru aplicații cu apă.
Rezistență foarte bună la îmbătrânire, ozon și agenți atmosferici (raze UV).
Proprietăți mecanice bune.
Certificat conform standardelor FDA.
Temperatură de funcționare: -20°C / +130°C.

**Silicon**

Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și scăzute, la agenți atmosferici și ozon.
Proprietăți mecanice bune.
Potrivit pentru contact cu apă, aer și lichide fiziologice.
Temperatură de funcționare: -50°C / +180°C.

**Cauciuc SBR 70 SH (normal și cu inserție textilă)**

Cauciuc stirenic pentru utilizări generale în contact cu apă, unde nu sunt necesare proprietăți fizico-mecanice ridicate.
Temperatură de funcționare: -20°C / +70°C.

**Jaeger 28299**

Membrană impermeabilă și respirabilă pentru aplicații în pereți, utilizată ca protecție împotriva apei.

**Cauciuc NBR GAS 70**

Cauciuc nitrilic pentru contact cu gaze combustibile, uleiuri și combustibili.
Conform standardului UNI EN 549.
Proprietăți mecanice excelente.
Temperatură de funcționare: -20°C / +100°C.